



Technische Daten / Technical specification



Artikel / Article	Carina 40987
Breite / Width	310 cm / 122"
Grundmaterial / Basic material	100 % Polyester
Gewicht ca. / Weight approx.	175 g/m ² / 5.7 oz/yd ²
Warendicke ca. / Thickness approx.	0.38 mm / 0.015"
Lichtechtheit (Fensterseite) / Light fastness (window side)	EN ISO 105 - B02 min. 5-6
Feuchtraumtauglichkeit / Suitable for most atmospheres	ja / yes
Verarbeitungshinweis / Manufacturing guidance	kalt schnittbar / to cut with cold knife
Rolllänge ca. / Roll length approx.	40 m / 44 yd
Pflegehinweis / Care instruction	flucht abwaschbar / spongeable

Visuelle und thermische Faktoren / Optical and thermal factors

Farbe colour	visuelle Faktoren / optical factors										thermische Faktoren / thermal factors					
	Textil fabric					Klassifizierung classification					Textil fabric			Textil + Verglasung fabric + glazing		
	sichtbares Licht (%) visible light (%)					Beschütz glare control	Sichtschutz bei Nacht night privacy	Sichtkontakt nach außen visual contact	Tageslicht- nutzung daylight utilization	solare Strahlung (%) solar radiation (%)			Verglasung E glazing E			
T _v	R _v	A _v	T _{v,trans}	T _{v,diff}	R _v					T _s	R _s	A _s	T _{gl}	R _{gl}	Klasse class	
4095	26	72	2	0.1	25.9	96	0	2	0	2	26	62	12	1	0.35	1
4034	7	49	44	0.1	6.9	93	4	3	0	1	14	46	40	0	0.41	1
4099	20	78	2	0.1	19.9	92	2	2	0	2	22	67	11	0	0.35	1
4089	1	7	92	0.0	1.0	0	4	4	0	0	1	11	88	0	0.50	0
4093	1	20	79	0.0	1.0	74	4	4	0	0	2	17	81	0	0.49	1
4094	0	5	95	0.0	0.0	29	4	4	0	0	0	5	95	0	0.52	0
4098	18	68	14	0.0	18.0	81	2	2	0	2	17	55	28	0	0.38	1
6640	5	37	58	0.0	5.0	74	4	3	0	1	8	35	57	0	0.44	1
10114	10	52	39	0.1	9.7	79	4	3	0	1	14	46	40	0	0.41	1
10581	26	74	0	0.1	25.9	96	2	2	0	2	30	69	1	6	0.34	2
10606	2	30	68	0.1	1.6	86	4	4	0	1	5	30	65	0	0.45	1

Die Daten werden nach EN 410:2011 und EN 1890:2021 berechnet. Angaben zu g_{gl} werden nach EN ISO 52022-1:2017 mit Dreifachverglasung Typ E (g_{gl} 0.55; U_{gl} 0.8) definiert. Andere Verglasungen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Data is calculated according to EN 410:2011 and EN 1890:2021. Calculations of g_{gl} are defined according to EN ISO 52022-1:2017 using triple glazing type E (g_{gl} 0.55; U_{gl} 0.8). Other glazing types can be calculated on request.

Klassifizierungen: 0 (sehr geringe Wirkung), 1 (geringe Wirkung), 2 (mäßige Wirkung), 3 (gute Wirkung) und 4 (sehr gute Wirkung) beziehen sich auf EN 1890:2021.
Classifications: 0 (very little effect), 1 (little effect), 2 (moderate effect), 3 (good effect) and 4 (very good effect) refer to EN 1890:2021.

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Fertigung nach oben und unten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.
The information provided in this document is based on current knowledge and experience. They are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications.

Produktzertifikate und Garantien / Product certificates and guarantees



Die Angaben betreffen den Hersteller wegen der möglichen Einflussfaktoren bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeitenden. Die Spezifikationen der Produkte können sich aufgrund von Änderungen in der Herstellung und Verarbeitung der Produkte ändern. Wir übernehmen keine Haftung für die Folgen der Anwendung, Nutzung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle.

